



PROFESSIONAL LINE



Beschermende behandeling

B1 700

Oplosmiddelhoudende, sneldrogende, vlek-afwijzende behandeling voor natuursteen, terracotta en agglomeraten.

B1 700 is een oplosmiddelhoudende, sneldrogende, vlek-afwijzende behandeling. Speciaal ontwikkeld om bescherming te bieden zonder de kleur van het oppervlak te veranderen. B1 700 droogt snel en heeft een sterke vlek-afwijzende werking.

B1 700 wordt sterk aanbevolen voor oppervlakken die gevoelig zijn voor verandering van kleur wanneer deze worden geïmpregneerd, zoals kalksteen. **B1 700** kan worden gebruikt als vlek-afwijzende bescherming in combinatie met een waterafstotende behandeling.

VOORDELEN

- ✓ UV bestendig
- ✓ Sterk in vlekbescherming
- ✓ Verandert de kleur van het materiaal niet
- ✓ Vergeelt niet

GEBRUIK

Geschikt voor gebruikt binnens- en buitenshuis
Geschikt voor: marmer, zandsteen, kalksteen, graniet, leisteen, basalt, kwartsiet, porfier, travertin, cotto, terracotta, marmer-hars agglomeraten, marmer-cement agglomeraten, kwarts composiet.

VERBRUIK

10/15 m²/l

MATERIALEN

Borstel, lamswollen applicator, roller, doek

TOEPASSING

Voorbereiding oppervlak

- Maak het oppervlak zorgvuldig schoon, verwijder alle stof en vuil.
- Gebruik **B1 700** nooit op natte of vochtige oppervlakken
- Breng aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +40°C
- Bescherm niet te behandelen oppervlakken

Aanbrengen

Maak vooraf een test op een onopvallende plek of niet-verlegd stuk van het materiaal om de werkwijze, geschiktheid en het resultaat vooraf te bepalen.

- Breng een dunne laag aan op het schone en droge oppervlak met het gereedschap naar keuze. Zorg ervoor dat het gehele oppervlak wordt bedekt met de impregneer.
- Het product droogt zeer snel, zonder residu achter te laten. Wanneer er toch residu aanwezig is, kan deze eenvoudig worden verwijderd met een droge en schone doek. Op zeer sterk absorberende oppervlakken is het raadzaam om een 2e laag aan te brengen. Het is belangrijk om minimaal 30 minuten te wachten voordat u een 2^e laag aanbrengt.

Droogtijd

Het product droogt snel, droogtijd: circa 30 minuten na het aanbrengen.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 2 tot 3 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen.



PROFESSIONAL LINE



ONDERHOUDS PRODUCTEN

- Voor het normale onderhoud adviseren wij **NEUGEL Onderhoud Natuursteen**
- Voor een intensieve Reiniging adviseren wij **FABER 30 Natuursteen Reiniger**

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

- Gebruik het product nooit op natte of vochtige oppervlakken.
- Als het product wordt gebruikt al een vlekafwijzende behandeling op materiaal dat al is behandeld met een waterafstotend product, wacht tot de eerste laag volledig droog is voordat **B1 700** wordt aangebracht.
- Breng het product niet aan op hete oppervlakken.
- Breng het product niet aan bij regen, vorst, mist, nevel of een hoge luchtvochtigheid.
- Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +35 °C.
- Wacht bij toepassing op recent gelegde of gevoegde oppervlakken tot de lijm of het voegmiddel volledig is uitgehard.
- Maak vooraf een test op een onopvallend deel of onverlegd stuk om de werkwijze, geschiktheid en resultaat vooraf te kunnen bepalen.

SCHOONMAKEN MATERIALEN

Het gebruikte materiaal kan worden schoongemaakt met terpentijn.

FYSIEKE/TECHNISCHE DATA

Formule	Vloeibaar
Kleur	Helder
Geur	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht bij 20°C	810 ± 10 g/l
Vlampunt (ASTM D 56)	< 21°C

OPSLAG

Bewaar de goed afgesloten verpakking op een droge en koele plaats.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking, bewaard op een droge en koele plaats.

VERPAKKING

1 l fles – 12 flessen per doos
5 l can – 4 cans per doos

VEILIGHEID

Bij het aanbrengen van het product, gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de instructies van de veiligheidsbladen op.

Versie 4.0 – 17/10/2022

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande versies. Raadpleeg altijd de laatste versie van het gegevensblad, beschikbaar op de site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in het gegevensblad bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in dit technisch informatieblad is gebaseerd op onze ruime ervaring in technisch en operationeel onderzoek. In ieder geval moet u altijd een voorafgaande test uitvoeren om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik en het soort materiaal waarop het zal worden aangebracht te verifiëren. De informatie en suggesties kunnen niet worden opgevat als verbintenis of resulteren in onze verantwoordelijkheid, aangezien de voorwaarden en de wijze van gebruik van het product niet door ons kunnen worden gecontroleerd. Daarom wijst Faber Chimica Srl elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van dergelijke gegevens en suggesties.